

ZMK-KIMMZIEGEL



- ✓ Rohdichteklasse 1,0 [kg/dm³]
- ✓ Druckfestigkeitsklasse 12 [N/mm²]
- ✓ Char. Wert f_k 4,7 [MN/m²]
- ✓ Wärmeleitfähigkeit λ 0,28 [W/(mK)]
- ✓ Artikelgruppe 59

€ PREISE

Format- bezeichnung	Nennmaß L x B x H [mm]	Format- kurz- zeichen	Best.-Nr.	Preis in €		Mindestfracht in € bis 50 km + München		Material- bedarf pro m ²	m ² pro Palette	Stück pro Palette	kg pro Palette
				pro m ²	pro 1000	pro m ²	pro 1000				
11,5	372 x 115 x 249	DF 6	59717	50,08	4553,-	2,28	207,-	11	7,27	80	776
17,5	372 x 175 x 249	DF 9	59729	71,69	6517,-	3,47	315,-	11	4,55	50	737
24,0	372 x 240 x 249	DF 12	59733	92,77	8434,-	4,75	432,-	11	3,64	40	809

Bei allen Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch mitgeliefert. Wird der theoretische Verbrauch von 9 kg/m³ überschritten, wird die zusätzlich bestellte Menge verrechnet.

TECHNISCHE DATEN

MATERIALVERBRAUCH UND ARBEITSZEITRICHTWERTE

Wanddicke [cm]	11,5	17,5	24,0
Format (Dünnformat)	DF 6	DF 9	DF 12
Maße Länge x Breite x Höhe [mm]	372 x 115 x 249	372 x 175 x 249	372 x 240 x 249
Bedarf/m ² Ziegel [Stk.]	11	11	11
Bedarf/m ² Mörtel [l]	wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert		
Bedarf/m ³ Ziegel [Stk.]	94	62	45
Bedarf/m ³ Mörtel [l]	wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert		
Verarbeitungszeit [h/m ²]	0,4	0,4	0,4
Verarbeitungszeit [h/m ³]	3,5	2,3	1,6

WÄRMESCHUTZWERTE

Ziegeltyp	Wanddicke [cm]	Rohdichteklasse [kg/dm ³]	Wärmeleitfähigkeit (äquivalent) λ [W/(mK)]
ZMK-Kimmziegel	11,5	1,0	0,28
ZMK-Kimmziegel	17,5	1,0	0,28
ZMK-Kimmziegel	24,0	1,0	0,28

SCHALLSCHUTZ NACH DIN 4109-32:2018-01

Bewertete Schalldämm-Maße R_w in dB für einschalige, beidseitig verputzte Ziegelwände.

Wanddicke [cm]	11,5	17,5	24,0
Rohdichteklasse [kg/dm ³]	1,0	1,0	1,0
Schalldämm-Maß R_w [dB]	44,0	48,6	52,3

ZULÄSSIGE MAUERWERKSDRUCKSPANNUNG

Druckfestigkeitsklasse [N/mm ²]	Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckspannung f_k [MN/m ²]
12	4,7