

ZMK rein keramisch

PLAN WZ12



- ✓ Rohdichteklasse 0,65 [kg/dm³]
- ✓ Druckfestigkeitsklasse 6 [N/mm²]
- ✓ Char. Wert f_k 2,3 [MN/m²]
- ✓ Wärmeleitfähigkeit λ 0,12 [W/(mK)]
- ✓ Artikelgruppe 58
- ✓ Zul. Nr. Z-17.1-954

€ PREISE

Format- bezeichnung	Nennmaß L x B x H [mm]	Format- kurz- zeichen	Best.-Nr.	Preis in €		Mindestfracht in € bis 50 km + München		Material- bedarf pro m ²	m ² pro Palette	Stück pro Palette	kg pro Palette
				pro m ²	pro 1000	pro m ²	pro 1000				
30,0	247 x 300 x 249	DF 10	57430	89,98	5624,-	4,21	263,-	16	2,81	45	531
Eck- u. Ausgleichz.	182 x 300 x 249	DF 7,5	57426	116,47	5294,-	4,14	188,-	22	2,86	63	548
36,5	247 x 365 x 249	DF 12	57436	108,13	6758,-	4,72	295,-	16	2,50	40	583
Anfänger	247 x 365 x 249	DF 12	57490	129,71	8107,-	4,72	295,-	16	2,50	40	583
Halbanfänger	123 x 365 x 249	DF 6	57420	142,34	4448,-	5,25	164,-	32	2,25	72	515
42,5	247 x 425 x 249	DF 14	57435	131,44	8215,-	6,30	394,-	16	1,88	30	501

Bei allen Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch mitgeliefert. Wird der theoretische Verbrauch von 17 kg/m³ überschritten, wird die zusätzlich bestellte Menge verrechnet. Kautions je Mörtelschlitten 177,-€, wird der Mörtelschlitten gereinigt zurückgegeben, werden 157,-€ erstattet.

TECHNISCHE DATEN

MATERIALVERBRAUCH UND ARBEITSZEITRICHTWERTE

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5
Format (Dünnformat)	DF 10	DF 12	DF 14
Maße Länge x Breite x Höhe [mm]	247 x 300 x 249	247 x 365 x 249	247 x 425 x 249
Bedarf/m ² Ziegel [Stk.]	16	16	16
Bedarf/m ² Mörtel [l]	wird ohne Preiszuschlag mitgeliefert		
Bedarf/m ³ Ziegel [Stk.]	54	44	38
Bedarf/m ³ Mörtel [l]	wird ohne Preiszuschlag mitgeliefert		
Verarbeitungszeit [h/m ²]	0,4-0,7	0,4-0,8	0,4-0,8
Verarbeitungszeit [h/m ³]	1,3-2,2	1,2-2,2	1,0-1,9

WÄRMESCHUTZWERTE

Ziegeltyp	Wanddicke [cm]	Rohdichteklasse [kg/dm ³]	Mörtelart	Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)]	U-Werte [W/(m ² K)]		
					PA 1	PA 2	PA 3
Plan WZ12	30,0	0,65	Dünnbettmörtel 900D	0,12	0,36	0,32	0,28
Plan WZ12	36,5	0,65	Dünnbettmörtel 900D	0,12	0,30	0,27	0,24
Plan WZ12	42,5	0,65	Dünnbettmörtel 900D	0,12	0,26	0,24	0,22

PA 1 Putzaufbau: Außenputz 20 mm Leichtputz, Innenputz 15 mm Kalkgips
 PA 2 Putzaufbau: Außenputz 30 mm Wärmedämmputz mit λ = 0,07, Innenputz 15 mm Kalkgips
 PA 3 Putzaufbau: Außenputz 60 mm Wärmedämmputz mit λ = 0,07, Innenputz 15 mm Kalkgips

BRANDSCHUTZ

Wanddicke [cm]	30,0; 36,5; 42,5
Tragende raumabschließende Wände	F 30-A α _{fi} ≤ 0,0379 x κ
Tragende raumabschließende Wände – Mindestquerschnitt [cm]	30,0
Tragende Pfeiler (Länge < 1,0 m)	F 30-A α _{fi} ≤ 0,0379 x κ
Tragende Pfeiler – Mindestquerschnitt [cm]	36,5
Mindestpfeilermaß Länge [cm]	49,5
Putz	Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz nach DIN EN 1996-1-2, 4.2 (1).

ZULÄSSIGE MAUERWERKSDRUCKSPANNUNG

Druckfestigkeitsklasse [N/mm ²]	Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckspannung f _k [MN/m ²]
6	2,3