

ZMK rein keramisch

PLAN WZ16



- ✓ Rohdichteklasse 0,75 [kg/dm³]
- ✓ Druckfestigkeitsklasse 8 [N/mm²]
- ✓ Char. Wert f_k 2,9 [MN/m²]
- ✓ Wärmeleitfähigkeit λ 0,16 [W/(mK)]
- ✓ Artikelgruppe 56
- ✓ Zul. Nr. Z-17.1-955

€ PREISE

Format- bezeichnung	Nennmaß L x B x H [mm]	Format- kurz- zeichen	Best.-Nr.	Preis in €		Mindestfracht in € bis 50 km + München		Material- bedarf pro m ²	m ² pro Palette	Stück pro Palette	kg pro Palette
				pro m ²	pro 1000	pro m ²	pro 1000				
30,0	247 x 300 x 249	DF 10	50130	74,99	4687,-	4,21	263,-	16	2,81	45	614
Eck- u. Ausgleichz.	182 x 300 x 249	DF 7,5	50126	93,30	4241,-	4,14	188,-	22	2,86	63	633
36,5	247 x 365 x 249	DF 12	50136	90,16	5635,-	4,72	295,-	16	2,50	40	665
Anfänger	247 x 365 x 249	DF 12	50190	111,74	6984,-	4,72	295,-	16	2,50	40	664
Halbanfänger	123 x 365 x 249	DF 6	50120	112,38	3512,-	5,25	164,-	32	2,25	72	595
42,5	247 x 425 x 249	DF 14	50135	110,02	6876,-	6,30	394,-	16	1,88	30	580

Bei allen Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch mitgeliefert. Wird der theoretische Verbrauch von 17 kg/m³ überschritten, wird die zusätzlich bestellte Menge verrechnet. Kautions je Mörtelschlitten 177,-€, wird der Mörtelschlitten gereinigt zurückgegeben, werden 157,-€ erstattet.

TECHNISCHE DATEN

MATERIALVERBRAUCH UND ARBEITSZEITRICHTWERTE

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5
Format (Dünnformat)	DF 10	DF 12	DF 14
Maße Länge x Breite x Höhe [mm]	247 x 300 x 249	247 x 365 x 249	247 x 425 x 249
Bedarf/m ² Ziegel [Stk.]	16	16	16
Bedarf/m ² Mörtel [l]	wird ohne Preiszuschlag mitgeliefert		
Bedarf/m ³ Ziegel [Stk.]	54	44	38
Bedarf/m ³ Mörtel [l]	wird ohne Preiszuschlag mitgeliefert		
Verarbeitungszeit [h/m ²]	0,4-0,7	0,4-0,8	0,4-0,8
Verarbeitungszeit [h/m ³]	1,3-2,2	1,2-2,2	1,0-1,9

WÄRMESCHUTZWERTE

Ziegeltyp	Wanddicke [cm]	Rohdichteklasse [kg/dm ³]	Mörtelart	Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)]	U-Werte [W/(m ² K)]		
					PA 1	PA 2	PA 3
Plan WZ16	30,0	0,75	Dünnbettmörtel 900D	0,16	0,47	0,40	0,34
Plan WZ16	36,5	0,75	Dünnbettmörtel 900D	0,16	0,40	0,34	0,30
Plan WZ16	42,5	0,75	Dünnbettmörtel 900D	0,16	0,34	0,31	0,27

PA 1 Putzaufbau: Außenputz 20 mm Leichtputz, Innenputz 15 mm Kalkgips

PA 2 Putzaufbau: Außenputz 30 mm Wärmedämmputz mit λ = 0,07, Innenputz 15 mm Kalkgips

PA 3 Putzaufbau: Außenputz 60 mm Wärmedämmputz mit λ = 0,07, Innenputz 15 mm Kalkgips

BRANDSCHUTZ

Wanddicke [cm]	30,0; 36,5; 42,5
Tragende raumabschließende Wände	F 30-A α _{fi} ≤ 0,0379 x κ
Tragende raumabschließende Wände – Mindestquerschnitt [cm]	30,0
Tragende Pfeiler (Länge < 1,0 m)	F 30-A α _{fi} ≤ 0,0379 x κ
Tragende Pfeiler – Mindestquerschnitt [cm]	36,5
Mindestpfeilermaß Länge [cm]	49,5
Putz	Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz nach DIN EN 1996-1-2, 4.2 (1).

ZULÄSSIGE MAUERWERKSDRUCKSPANNUNG

Druckfestigkeitsklasse [N/mm ²]	Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckspannung f _k [MN/m ²]
8	2,9